


Cashmere



Rohware/Raw material	Süddeutsche Jungbullen. / South german bull hide.
Lederart Leather type	Nappaleder – naturbelassenes Anilinleder mit einer fein strukturierten Oberfläche. Nappa leather – full grain aniline leather with a delicately structured surface.
Qualität Quality	Lichtechtheit: Prüfnorm erfüllt. Reibeechtheit (Farbabrieb) ist gut. Atmungsaktivität: sehr gut. Light fastness: conforms to testing standards. The fastness to rubbing (colour abrasion) is good. Breathability: very good.
Stärke/Thickness	1,3 – 1,5 mm
Preisgruppe/Price group	65



1340 off white




1341 slate




1342 sandshell




1343 pebble



1344 light-grey



1397 graphite



1398 chocolate




1430 warm-grey

Congress




Rohware/Raw material	Süddeutsche Bullen./South german bull hide.
Lederart Leather type	Nappaleder – leicht pigmentiert mit einer ausgesprochen fein strukturierten Oberfläche. Nappa leather – slightly pigmented with a smooth appearance and elegant surface structure.
Qualität Quality	Lichteichtheit: überdurchschnittlich gut. Reibeechtheit (Farbabrieb) ist gut. Atmungsaktivität: gut. Light fastness: above average. The fastness to rubbing (colour abrasion) is good. Breathability: very good.
Stärke/Thickness	1,2 – 1,4 mm
Preisgruppe/Price group	55



251 black



252 asphalt




253 espresso



255 oxblood




261 nougat




262 kakao



265 red



280 white



1367 silk



1368 petrol



1395 curry



1396 saffron



1399 dark bronze

Elen



Rohware/Raw material

Mitteleuropäische Bullen./European bull hide.

Lederart
Leather type

Wach Leder – naturbelassenes Reinanilinleder mit einer feinen Oberfläche.
Wax leather – natural pure aniline leather with a fine surface.

Qualität
Quality

Die Lichtechtheit ist gut. Dunkle und intensive Farben können anfänglich einen leichten Farbabbau haben. Patina und entstehende Glanzstellen sind im Gebrauch warentypisch. Atmungsaktivität ist sehr gut.
Light fastness is good. Dark and intensive colours can lose a little of their colours at the beginning. Shiny areas inclusive of a patina which develop are typical characteristics of this leather. Breathability is very good.

Stärke/Thickness

1,3 – 1,4 mm

Preisgruppe/Price group

65



1221 dark brown



1222 coconut



1223 caramel



1225 cognac



1226 loam



1227 stone grey



1230 black



1380 toffee



1381 khaki



1382 sahara



1390 ivory



1392 bamboo



1400 fango



1401 tan



1403 mocca




1406 taupe

Havana



Rohware/Raw material	Europäische Bullen./European bull hide.
Lederart Leather type	Nappaleder – leicht pigmentiertes Dickleder mit einem ausgeprägten Walknarben. Nappa leather – slightly pigmented thick leather with a distinctive milled grain.
Qualität Quality	Die Lichtechtheit ist gut. Reibechtheit (Farbabrieb) ist gut. Atmungsaktivität ist gut. Light fastness is good. The fastness to rubbing (colour abrasion) is good. Breathability is good.
Stärke/Thickness	2,4 – 2,6 mm
Preisgruppe/Price group	65



1330 grey-black




1332 dark brown



1334 saddle

Paco




Rohware/Raw material	Europäische Rinder. European bull hide.
Lederart Leather type	Spaltleder Split leather
Qualität Quality	Lichtechtheit ist gut. Reibechtheit (Farbabrieb) ist gut. Light fastness is good. The fastness to rubbing (colour abrasion) is good.
Empfehlung Recommendations	Auf Anfrage. Nicht für alle Polsterformen geeignet. On request. Not suitable for all upholstery types.
Stärke/Thickness	1,8 – 2,0 mm



1420 off white




1421 sand




1422 khaki



1423 sienna




1424 dark brown



1425 black

Rodeo-Soft



Rohware/Raw material	Süddeutsche Rinder./South german cow hide.
Lederart Leather type	Nappaleder – leicht pigmentiertes Semi-Anilinleder mit einem feinen Walknarben. Nappa leather – lightly pigmented semi aniline leather with a fine milled grain.
Qualität Quality	Die Lichtechtheit ist gut. Reibechtheit (Farbabrieb) ist gut. Atmungsaktivität ist gut. Light fastness is good. The fastness to rubbing (colour abrasion) is good. Breathability is good.
Stärke/Thickness	1,6 – 1,8 mm
Preisgruppe/Price group	50



1360 black



1361 cream




1362 camel



1363 earth



1365 deep chocolate




1366 midnight blue



1415 off white



1416 quartz



1417 pebble


Saddle



Rohware/Raw material	Mitteuropäische Rinder. Central european bull hide.
Lederart Leather type	Blankleder Saddle leather
Qualität Quality	Die Lichtechtheit erfüllt die Prüfnorm. Reibechtheit (Farbabrieb) ist gut. Atmungsaktivität: sehr gut. Light fastness: conforms to testing standards. The fastness to rubbing (colour abrasion) is good. Breathability is very good.
Empfehlung Recommendations	Auf Anfrage. Nicht für alle Polsterformen geeignet. On request. Not suitable for all upholstery types.
Stärke/Thickness	2,8 – 3,2 mm



sherry



coffee




maron



black



ocra



clay




khaki

Safari



Rohware/Raw material	Europäische Jungbullen./European bull hide.
Lederart Leather type	Nappaleder – naturbelassenes Dickleder (Reinanilin) mit einem ausgeprägten Walknarben. Nappa leather – pure aniline natural thick leather with a distinctive milled grain.
Qualität Quality	Die Lichtechtheit erfüllt die Prüfnorm. Reibechtheit (Farbabrieb) ist gut. Atmungsaktivität ist sehr gut. Light fastness: conforms to testing standards. The fastness to rubbing (colour abrasion) is good. Breathability is very good.
Stärke/Thickness	2,4 – 2,6 mm
Preisgruppe/Price group	75



1203 raven



1370 chalk




1371 mineral



1372 clay




1374 olive



1375 tobacco



1376 mocca




1377 anthrazit


Select



Rohware/Raw material	Süddeutsche Rinder./South german cow hide.
Lederart Leather type	Nappaleder – pigmentiert mit einer markanten Struktur. Nappa leather – pigmented with a striking structure.
Qualität Quality	Die Lichteichtheit ist überdurchschnittlich gut. Reibechtheit (Farbabrieb) ist gut. Atmungsaktivität ist befriedigend. Light fastness is above average. The fastness to rubbing (colour abrasion) is good. Breathability is satisfactory.
Stärke/Thickness	1,3 – 1,5 mm
Preisgruppe/Price group	40




1300 schwarz



1301 blau



1355 shell




1356 brown

Torro



Rohware/Raw material	Süddeutsche Rinder./South german cow hide.
Lederart Leather type	Nappaleder – leicht pigmentiert mit einem feinen Walknarben. Nappa leather – slightly pigmented with a fine milled grain.
Qualität Quality	Die Lichtechtheit ist gut. Reibechtheit (Farbabrieb) ist gut. Atmungsaktivität ist gut. Light fastness is good. The fastness to rubbing (colour abrasion) is good. Breathability is good.
Stärke/Thickness	1,3 – 1,5 mm
Preisgruppe/Price group	45



1280 schwarz



1285 rouge



1286 muschel



1287 stone

Vintage



Rohware/Raw material

Europäische Bullen/European bull hide

Lederart
Leather type

Nubukleder mit Vintageeffekt
Nubuckleather with vintage look

Zurichtung
Finishing

Rein-Anilin-faßdurchgefärbt mit Effektzurichtung durch Zugabe eines Crystal-finish.
Schmutzabweisende Imprägnierung auf Wasserbasis. Aniline drum dyed with vintage-effect caused by a crystal-finish. Water-based dirt-repellent.

Qualität
Quality

Die Lichtechtheit ist gut. Reibechtheit (Farbabrieb) ist befriedigend. Atmungsaktivität ist gut. Aufgrund des speziellen Herstellungsverfahrens kann es zu Schattierungen im Leder kommen.
Light fastness is good. The fastness to rubbing (colour abrasion) is satisfactory. Breathability is good. Caused by the special manufacturig process might be shading on the leather.

Stärke/Thickness

1,2 – 1,4 mm

Preisgruppe/Price group

65



1410 cigar



1411 bourbon



1412 chestnut




1413 black



1435 blue tourmaline



1436 fango



1437 night blue